

SCHEDA PRODOTTO

In ottemperanza alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 "norme per l'informazione del consumatore" e del D.M. dell'8 febbraio 1997 n. 101 "regolamento di attuazione"

Tipologia del prodotto: *ELEMENTI IN LEGNO MASSICCIO DI LATIFOGIE/CONIFERE PER PAVIMENTAZIONI*

Descrizione merceologica: *Pavimento in legno massello per esterni non trattato*

Specie legnosa denominazione commerciale: *Ipé*

Specie legnosa denominazione botanica: *Tabebuia Serratifolia*

CARATTERISTICHE GENERALI E TECNICHE

Provenienza:
Sud America

Tessitura:
fine

Colore tipico:
bruno con sfumature variabili dal giallastro al roseo al verdastro intrecciata

Fibratura:
irregolare, spesso fortemente deviata o

Caratteristiche dimensionali:
*20x100x930/1830
20x140x930/1230/1830*

Tipologia di finitura:
*superficie non trattata, S4S, G&G, E4E,
1 lato millerighe, 1 lato liscio*

Tono di colore:
variabile a seconda del trattamento superficiale ed esposizione alla luce

Ritiro dimensionale:
da medio a buono

Ossidazione:
modesta

Stabilità:
media

Peso specifico: *variabile da 0,97 a 1,10 g/cm³*

Durezza: *molto elevata (Brinell Kg/mm² 5,3 - Janka Kg/cm² 1080)*

Carichi di rottura a compressione assiale:
85N/mm^q

Carico di rottura a flessione statica:
160N/mm^q

Classe di aspetto:
"classe libera" scelta "UNICA"

Umidità:
alla prima consegna 16% (+-2%)

Durabilità (resistenza all'attacco di funghi ed insetti):
ottima

Sistemi di posa:

la posa in opera del prodotto deve essere: preforata/avvitata (viti a vista) su magatelli posti ad interasse di cm.40/45 circa: per la Doga 20/140. Per la Doga 20/100 si può prevedere la posa con clip a scomparsa sempre ancorate su magatelli posti ad interasse di cm. 40/45

Classe di reazione al fuoco:
Dfl-s1

Posa su massetto riscaldante:
non idoneo

Informazioni generali:

pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta all'esposizione alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta. In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie.

Istruzioni per l'immagazzinamento, la manipolazione:

i prodotti devono essere immagazzinati in ambienti asciutti ed idonei alla custodia dei pavimenti in legno, ad una temperatura compresa tra 10° C ed i 25° C e ad un'umidità ambientale compresa tra il 45% ed il 60%, lontano da fonti di calore e con imballi integri.

Il materiale deve essere maneggiato con la massima cura ed attenzione in quanto si tratta di un prodotto molto delicato, in modo

particolare sugli spigoli e sugli incastri quando presenti

Istruzioni per la pulizia e manutenzione:

Trattandosi di un prodotto destinato all'esterno non sono necessari particolari accorgimenti per la pulizia ordinaria. L'esposizione agli agenti atmosferici causa un rapido viraggio cromatico tendente all'ingrigimento della doga e sono possibili microfessurazioni della superficie. E' consigliabile prevedere un ciclo di manutenzione da ripetersi con cadenza almeno semestrale.

Modalità di smaltimento:

i prodotti una volta dismessi o non utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

Collaudi e Contestazioni:

Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo raccomandata A/R. L'inizio della posa in opera implica la tacita accettazione del prodotto.

Note:

il materiale è destinato ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane. Qualunque altra destinazione diversa potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso.